


Gedämpfte Buche Hêtre étuvé

Holzart Essence de bois | Buche Hêtre | Lat. Fagus silvatica


Herkunft Origine | Schweiz,
Deutschland
Suisse,
Allemagne



Gedämpfte Buche nennen wir Rotbuchen, die im frischen Zustand, d.h. spätestens zwei Wochen nach dem Einschnitt, gedämpft werden. Dabei stehen zwei Dämpfverfahren zur Wahl. Entweder taucht man den Stamm zwei Tage lang in eine beinahe kochende Wassergrube, oder man legt ihn während maximal sechs Tagen über ein dampfendes Wasserbad. Das Dämpfen befreit das Buchenholz weitgehend von inneren Spannungen, erleichtert die anschliessende Lufttrocknung und intensiviert die anfänglich weissrötliche Holzfarbe zu einem braunrötlichen Grundton. Um einen gleichmässig satten Farbton zu gewährleisten, sollten die Rotbuchen möglichst nicht aus Hanglagen stammen: Dort bildet sich oft Zugholz mit erhöhten Glukoseeinlagerungen, die sich bei dieser Thermobehandlung intensiver färben. Erfahrungsgemäss ergibt sich die optisch ansprechendste Färbung, wenn die Stämme samt Rinde gedämpft werden.



Par hêtre étuvé, nous entendons hêtre pourpre étuvé à l'état frais, c'est-à-dire au plus tard deux semaines après sa coupe. Il existe deux procédés d'étuvage. Soit on immerge le bois de sciage durant deux jours dans une fosse remplie d'eau presque bouillante, soit on dispose le plot au-dessus d'un bain de vapeur pour un étuvage indirecte d'une durée maximale de six jours. La vapeur libère en grande partie le bois de hêtre des tensions internes, facilite un séchage à l'air par la suite et intensifie la coloration blanc rosé initiale vers une teinte de base brun rouge. Afin d'assurer une coloration uniforme et dense, les hêtres pourpres ne devraient, dans la mesure du possible, pas provenir de régions de coteaux. Il y pousse souvent un bois de tension présentant par endroits une forte teneur en glucose, qui lors du traitement thermique intensifie sa coloration. D'expérience, on obtient une coloration visuellement plus attrayante, lorsque les plots sont étuvés avec leur écorce.



Gedämpfte Buche
Hêtre étuvé

Abbildung Massstab 1:2
Image à l'échelle 1:2

Qualitätscode Abbildung
Code de qualité de l'image

